

Multi Clean brugsvejledning



1

Forvand overfladen grundigt med frisk vand fra bund til top. (Området må maksimalt måle 2,5 meter i bredden og 2,5 meter i højden). Forvandningen skal være så effektiv, at vandet løber af facadeoverfladen.



2

Påfør Multi Clean produktet med anviste applikator. Lad Multi Clean 20 og Multi Clean 30 arbejde i 60-120 sekunder, afhængig af facadens sugsevne. Multi Clean 10 må sidde på facaden i op til 10 minutter. Produktet må aldrig tørre ind i facaden, da dette kan medføre permanente skader. Rens aldrig i direkte sollys.

OBS:Produktet må ikke opblandes med vand eller andet kemi.



3

Efterskyl facaden med frisk vand fra bund til top. Det er meget vigtigt at denne proces udføres grundigt, så det tilsikres, at Multi Clean, mørtel og kalkrester bliver skyllet væk. Hvis bygningen er mere end 2,5 meter høj, opdeles afrensningen i sektioner. Afrensningen skal altid foregå fra bund til top. Denne metode anvendes, så det nederste af facaden altid er forvandt.



Find dokumentation og læs mere om weber Multi Clean på dk.weber/multi-clean