



weberfloor top matt

- Giver en mat og rengøringsvenlig overflade
- Beskytter underlaget mod pletter fra kaffe, vin, olie, fedt, vand osv. Giver en let skrid hæmmende overflade
- Let at påføre
- Kort tørretid
- Diffusionsåben

Om produktet

weberfloor Top matt er en overfladebehandling beregnet til brug sammen med weberfloor Top primer, som i system, fungerer som overfladebehandling af weberfloor 4650 Design Color. Materialet leveres som en færdig væske og er ikke klassificeret som termohærdende plast.

Udlægningsmetode

- Udlægges med hånd

Anvendelsesområde

Anvendes sammen med weberfloor Top primer som overfladebehandling af weberfloor 4650 Design Colour. Anvendes kun indendørs i tørre områder.

Underlag

Underlaget (weberfloor 4650 Design Colour) skal være behandlet med weberfloor Top primer. Se produktbladet. Primeren skal tør inden påføringen af weberfloor Top matt.

Begrænsninger

- Må ikke bruges, hvis temperaturen kan falde til under + 10 °C

Nyttig viden

Skobeskyttelse skal altid bruges, når et ikke-færdigbehandlet gulv betrædes. Løft altid spanden, når den skal flyttes, ellers kan den efterlade synlige mærker på et ikke-færdigbehandlet gulv. Vi anbefaler, at der anvendes en rulle af god kvalitet beregnet til gulvlak. Til store områder kan en 400 mm bred rulle bruges.

Forberedelse

Underlaget med weberfloor Top primer skal være tør inden påføringen af weberfloor Top matt. Planlæg arbejdet inden udførelse. Kontroller overfladen, så den er fri for støv, snavs og forurenende stoffer, og at den er tør og uden skader.

Anvendelse

Materialet indeholder mætteringsmidler, der kan synke ned i bunden af spanden, så det er vigtigt at røre materialet op inden brug. Brug en elektrisk omrører og bland godt mod bunden og kanterne i beholderen i minimum 2 minutter.

Produktspecifikation

Materialeforbrug	Ca. 0,15 l pr. m ² ved 2 behandlinger En spand på 4 liter er nok til ca 27 m ² Forbruget afhænger af: Påføringsmetode, mængden af fugt i underlaget og udtørningsforhold.
Anvendelsestemperatur	+10°C-25°C, gælder for både materiale og underlag
Tørretid	2-3 timer. Ved +20°C og 50% RF. Ved højere temperatur og lavere RF forkortes tørretiden, lavere temperatur og højere RF forlænger tørretiden.
Vægt	1,0 kg pr. l
Viskositet	Let tixotropisk
Lagring	Frostfrit og må ikke udsættes for sollys. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder.
Emballage	4 kg spand 54 stk. pr. palle

Materialet skal rulles ud på overfladen. Der skal altid udføres 2 behandlinger, og den første behandling skal være tørret, inden den næste behandling begynder. Planlæg påføringen, så arbejdet kan udføres kontinuerligt for at undgå våde samlinger. For hver påføring skal weberfloor Top matt altid altid rulles i den ene retning og derefter rulles igen i den anden retning, såkaldt krydsrulning. Hold kanten "i live" så den ikke er tørret ud, inden den næste bane påføres.

Bemærk

Inden vådrensning eller tildækning af overfladebehandlingen gøres, skal den have hærdet i mindst 48 timer ved + 20 °C og 50% RF. Efter at have dækket overfladen, må der ikke være væske under afdækningen. Overfladen kan beskyttes med: Fiberdug + gulvpap til gangtrafik
Fiberdug + krydsfiner til anden trafik

BEMÆRK! Tape aldrig direkte på gulvet !

EHS

Læs altid de gældende sikkerhedsdatablad, brug personlige værnemidler og følg sikkerhedsinstruktionerne på arbejdspladsen

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.