



Produktbeskrivelse

Gyproc G 46 er en vandbaseret lim med kraftig vedhæftning og relativ kort åbningstid. Limen har et højt tørringsindhold og derved gode fyldningsegenskaber. Limen indeholder intet fyldemiddel med slibende effekt.

Sortiment	G 46-5	G 46-10
Volumen [l/spand]	5	10
Vægt [kg/spand]	6	12
Art.nr.	5200412875	5200574533

Anvendelsesområde

Limen anvendes til limning af gulvgipsplader. Gyproc G 46 kan også anvendes til at lime PUR-skum mod aluminiumsplader og til de fleste bygge- og isoleringselementer samt mod træ eller henholdsvis galvaniseret eller lakeret stål. I de fleste tilfælde anbefales det at teste limen, for at se hvor god vedhæftningen er.

Montering / applikation / bearbejdning

Gyproc Pladelim monteres på et underlag af gulvplade, gulvspånplade eller andet limbart underlag på følgende vis:

1. Sørg for at lim og limoverflader er frostfrie under påføringen og hærningstiden, ca. 10 timer.
2. Sørg for at underlaget er godt rengjort for støv, smuds og fedt samt at det er tørt.
3. Limen røres op og påføres med en 15-20 cm bred limspartel eller tandspartel, enten på hele overfladen eller langs gulvpladesamlingerne, som markeres på underlaget. Læg ikke mere lim på end 2-3 pladers areal.
4. Gulvpladerne lægges i den våde lim senest 15 minutter efter påføring og tæt mod den foregående plade. Overskydende lim fjernes med en spartel.
5. Pladerne presses mod underlaget ved at en person går langs samlingerne. Efter ca. 15-20 minutter og højst 1 time gentages presset mod underlaget. Denne arbejdsmetode kan erstattes med brug af hæfteklammere, når pladerne er lagt i den våde lim.
6. Gulv som ligger med pres må ikke betrædes mens limen hærdner, ca. 10 timer. Det forholdsvis store tidsspænd er afhængigt af luftens temperatur og fugtighed.

Anvendelsestemp.	+5°C - +30°C
Gennemtør	1 - 3 døgn alt efter dimension, luftfugtighed og temp.
Materialeforbrug	ca 0,5 l/m ² ved fuldlimning og ca 0,25 l/m ² ved strenglimning

Saint-Gobain Denmark A/S

Gyproc, Hareskovvej 12 • 4400 Kalundborg • www.gyproc.dk
Tlf: 5957 0330 • Fax: 5957 0301 • info.gyprocdk@saint-gobain.com
JUNI17. ©Gyproc.
Gyproc tager forbehold for evt. ændringer eller trykfejl.

Håndtering

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå hud- og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe/sprøjtetåge. Spis, drik eller ryg ikke under håndtering af produktet.

Opbevaring

Op til 12 måneder i ubrudt emballage ved +10°C - +20°C. Bør ikke opbevares i direkte sollys og tåler ikke frost. Emballagen er mærket med sidste anvendelsesdato.

Teknisk data

Limtype:	Færdigblandet vandbåren enkellim
Bindemiddel:	Vinylacetat/eten co-polymer
Konsistens:	Cremet; kan passende påføres med skrabeværktøj
Fortynding:	Kan efter behov fortyndes med 5% vand; vente- og tørretid vil dog blive forlænget
Densitet [kg/l]:	ca. 1,2
Viskositet [mPa*s]:	25 000 - 30 000
pH:	ca. 8
Tørindhold [%]:	ca. 70
Krympning [%]:	ca. 30
Farve:	Beige
Brandfare:	Ikke brændbart

Rengøring af produktet

Værktøjet rengøres med vand direkte efter anvendelse. Fjern pletter og spild på samme måde.

Affaldshåndtering

Emballage der er omhyggeligt tømt og rengjort kan genbruges. Det skal forhindres, at spild kommer ud i vandløb og afløb og forurener jord og vegetation. Er dette intet muligt kontakt straks politet og informer myndighederne.

MSDS

Indeholder en blanding af: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], blanding (3:1):< 15 ppm. Kompletterende mærkning EUH208 indeholder 5-klor-2-metyl-4-isotiasolin-3-on og 2-metyl-4-isotiasolin-3-on (3:1). Kan forårsage en allergisk reaktion. Se separat sikkerhedsdatablad for mere information på gyproc.dk