

# PRODUKTBLAD



- Fabriksfremstillet tørmørtel
- Anvendes i moderat miljø

## Anvendelsesområde

weber Sprøjtepuds KC 50/50/700 er beregnet til grovpuds ind- og udvendig på faste og bæredygtige underlag som tegl, beton og letklinker/Leca®. Anvendes i moderat miljø.

## Produktbeskrivelse

Fabriksfremstillet tørmørtel baseret på kalk, cement, ovntørret sand samt konsistensforbedrende tilsætningsstoffer.

## Tekniske data

- Blandingsforhold: 50 kg hydratkalk/50 kg cement/700 kg sand
- Vanddosering: 18-20 % ~ 4,5-5 liter pr. 25 kg
- Blandetid: 3 minutter (afhængig af den valgte pumpe)
- Densitet: ca. 1,8 kg/liter
- Forbrug: ca. 2 kg/m<sup>2</sup> pr. mm lagtykkelse
- Emballage: 25 kg sæk, 1.500 kg bigbag, silo
- Opbevaring: Opbevares tørt
- Sikkerhed: Pga. ætsningsfare bør handsker og briller benyttes

## Produktoversigt

### Materialeforbrug

- Ca. 2 kg/mm pr. m<sup>2</sup>

### Vandbehov

- 4-5 liter pr. 25 kg

### Kornstørrelse

- 0-2 mm

### Maks. tykkelse

- 10 mm i hver påføring

### Holdbarhed

- Ved tør opbevaring: 12 måneder

## Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

# PRODUKTBLAD



## Emballage

- 25 kg sæk
- 1500 kg bigbag
- Bulk

PR-nr.: 1195541

Varenr.: xxx2602

PR-nr.: 1556196

## Forberedelse

Inden man vælger en sprøjtepudsløsning, må man gøre sig klart, at dette kræver planlægning af arbejdsrytmen. Man bør senest dagen inden sprøjtepudsning udfylde diverse huller/udfræsninger til plan overflade. Andre håndværkere (smede, elektrikere) skal være færdige, så rummet er tilgængeligt, således at der ikke efterfølgende skal arbejdes i færdigpudsede overflader. Der forventes, inden grovpudsningen påbegyndes. Brug slange med forstøvermundstykke.

## Underlag

Tegl, beton, letklinker/Leca® samt grundingslag udført med samme eller stærkere mørtel.

## Blanding

weber Sprøjtepuds KC 50/50/700 er specielt fremstillet som sprøjtepuds til anvendelse i f.eks. m-tec duomix, PFT G4 og Putzmeister MP22/25-sprøjtepuddemaskiner.

## Påføring

Mørtelen påføres normalt dagen efter grundingen. Påføres med sprøjtepuddemaskine, afrettes og pudses traditionelt, når overfladen er egnet hertil.

Hvis grovpudsen skal males, skal den filtses til slut for at få en glat overflade.

Skal grovpudsen efterfølgende overfladebehandles med en farvet slutpuds, efterlades grovpudsen med ru overflade for opnåelse af god vedhæftning.

## Efterbehandling

Pudslaget skal eftervandes. Brug slange med forstøvermundstykke.

## Bemærkninger

- Blandet mørtel skal anvendes inden for to timer, da bindemidlet er KC-baseret.
- For at forhindre hurtig udtørring skal facaden altid inddækkes.
- Beskyt den pudsede overflade mod nedbør.
- Start altid pumpning med en god portion kalkdej til smøring af pumpe-slangerne. Der må ikke stå vand i slangerne, når pumpning begynder. Dette kan medføre separation og stop i slangerne.
- Sørg for, at tørkammeret i maskinen konstant er fyldt op.
- Renhold føleren i mixerhuset. Hvis ikke sneglen i tørkammeret kører og føder pumpen med mørtel, rengøres føleren.
- Vigtigt! Sørg for, at pumpe-slanger er uden knæk under pumpningen.

Pudsning må ikke finde sted uden vinterforanstaltninger, hvis der er udsigt til temperaturer under 5 °C.