

PRODUKTBLAD



- Grunder og fortynder til weber silikatmaling

Anvendelsesområde

Weber fixativ benyttes som fortynder i weber silikatmaling samt som grunder på porøse/sugende underlag inden påføring af weber silikatmaling. Weber fixativ kan anvendes såvel indendørs som udendørs på mineralske underlag. Weber fixativ er en farveløs væske, som kan påføres de fleste underlag, uden at disses struktur forsvinder.

Brug af weber fixativ som grunder er helt ideel, hvor der efterfølgende med weber silikatmaling farvemæssigt ønskes en homogen og ensartet overflade.

Produktbeskrivelse

Weber fixativ er et rent fabriksfremstillet mineralsk naturprodukt. Weber fixativ er kalivandglas (kaliumsilikat). Weber fixativ hærder ved hjælp af luftens fugtighed og kuldioxid. Efterfølgende påføring af weber silikatmaling tilsikrer en helmat, diffusionsåben og vejrbestandig overflade.

Flader påført weber fixativ samt Weber silikatmaling er tillige vandafvisende. Weber fixativ samt weber silikatmaling adskiller sig fra de mere gængse filmdannende malingstyper ved under hærdeprocessen at gå i kemisk forbindelse med det underliggende lag - egentlig en forstening. Dette betyder, at weber fixativ samt weber silikatmaling ikke kan afskalle, medmindre det underliggende lag skaller af.

Produktoversigt

Bindemiddel/tilslagstype

- Kalivandglas
- Vand

Underlag

- Tegl
- Pudsede overflader
- Beton
- Kalksandsten
- Fibercementplader
- Cementmalinger
- Letklinkerbeton
- Porebeton

Farver

- Farveløs

Miljøklasse

- Moderat

Påvirkninger

- Middel

Anvendelses-temperatur

PRODUKTBLAD



- Min. 5 °C hele døgnet

Forbrug

- Fortynding: ca. 0,06 kg/m²
- Grundning: ca. 0,10 kg/m² (se i øvrigt bagside)

Holdbarhed

- I tæt emballage min. 1 år fra produktionsdato

Opbevaring

- Tørt og frostfrit. Undgå for høj temperatur

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan **Weber** ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for **Webers** ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

- 5 kg spand
- 10 kg spand

Varenr.

- 2055800
- 2105800

DB-nr.

- 5690659
- 5973286

Forarbejde

Alle overflader rengøres grundigt. Eksisterende malinger, afskallet puds, snavs, alger, trafikfilm m.m. fjernes. Eventuelle puds- eller betonreparationer skal udtørre inden påføring af weber fixativ. Det er vigtigt, at alt, som ikke skal males, afdækkes grundigt.

Efter hærkning kan weber fixativ ikke fjernes. Spild på vinduesglas ætser overfladen og giver mørke pletter på metal. Inden weber fixativ hærder, kan den vaskes bort med vand.

Udførelse

Weber silikatmaling skal fortyndes med min. 15 % weber fixativ. Fortyndingen kan øges op til 40 %, hvis underlaget er grovstruktureret eller suger meget. Ovenstående gælder for første påføring af weber silikatmaling. Andet lag af weber silikatmaling påføres, når det første lag er tørret og hærdet - normalt næste dag. Også her fortyndes weber silikatmaling med normalt 15 % weber fixativ. Alt afhængigt af underlagets struktur skal denne fortynding ligge i området 5-25 %.

Priming

Ved porøse og stærkt sugende underlag anbefales det inden påføring af weber silikatmaling at grunde med weber fixativ fortyndet med vand 1:1. På mindre porøse og medium sugende underlag grundes med weber fixativ fortyndet med vand 1:2.

Ved lidt porøse og svagt sugende underlag grundes med weber fixativ fortyndet med vand 1:3. Der foretages ingen grundning på faste og hårde underlag. Weber fixativ påføres i tynde og heldækkende lag. Der benyttes pensel eller kost. Man bør undgå at male på solopvarmet mur og undgå stærkt udtørrende vinde under hærdeprocessen.

Anvendelsesbegrænsninger

Weber fixativ anbefales ikke anvendt på underlag af træ, plast eller metal samt overflader, som tidligere er behandlet med kalk eller plast- og akrylmaling. Ren kalkpuds er ikke stærk nok til påføring af weber fixativ.

PRODUKTBLAD



Efterbehandling

Flader påført weber fixativ må ikke udsættes for regn eller frost de første par hærdedøgn. Vær opmærksom på, at lav temperatur forlænger den nødvendige hærdetid. Færdiggruede overflader skal ikke eftervandes.

EHS

- Miljøvenlige råvarer
- Ingen opløsningsmidler
- MAL-kode: 00-4
- PH-værdi: 11
- PR-nummer: 1318003
- Deklarationsblad
- Leverandørbrugsanvisning
- DS/EN ISO 14001
- DS/EN ISO 9001:2000