

PRODUKTBLAD



- Til mørtelfremstilling, sandblæsning, strøsand m.m.

Anvendelsesområde

Weber Ovntørret Kwartssand 0,3-0,6 mm anvendes til mørtelfremstilling, sandblæsning, tankfyld og strøsand ved glatførebekæmpelse m.m. samt til forskellige formål i den kemiske industri.

Produktbeskrivelse

Weber Ovntørret Kwartssand 0,3-0,6 mm fremstilles ved at ovntørre vasket kvartsråsand og derefter sigte sandet på en industrisigte, der sikrer et minimum af under- og overkorn i produktet.

Tekniske data

- Klassifikation: Ukontrolleret
- Kornstørrelse: 0,3-0,6 mm
- Densitet: Ca. 1500 kg/m³ (løs lejrning)
- Opbevaring: Tørt
- PR-nr.: 1201550
- DB-nr.: 1450516

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.