

PRODUKTBLAD



- Brugsklar
- Alkalibestandig
- Stærkt bindende

Anvendelsesområde

weber.prim 801 anvendes til styrkelse af støvede og porøse overflader, grunding, forsegling og støvbinding samt til forbehandling inden fliseklæbning. Desuden til grunding af beton, slidlag (cement og anhydrit), puds, porebeton og murværk.

Produktbeskrivelse

weber.prim 801 er en færdigblandet, farveløs, forsæbnings- og alkaliebestandig og stærkt bindende kunststofdispersion.

Tekniske data

- Basis: kunststofdispersion
- Opløsningsmidler: ingen
- Farve: transparent
- Konsistens: flydende
- Vægtfylde: ca. 1,01 kg/l
- Vanddampsdiffusionsmodstand: μ H₂O ca. 1800
- Påføring: pensel, kost, rulle, sprøjte
- Forbrug: 150 til 250 ml/m²
- Tørretid: 1 til 3 timer
- Gennemtørringstid: 6 til 24 timer
- Arbejdstemperatur: over 5 °C
- Rengøring i frisk tilstand: vand
- Rengøring i afbundet tilstand: terpentin eller rensat benzin
- Fortynding: vand
- Leverandørbrugsanvisning findes på www.weber.dk

De angivne tider gælder ved 20 °C og 65% rel. luftfugtighed.

Produktoversigt

Primer

- Udendørs
- Indendørs
- Væg
- Gulv

Underlag

- Betonelementer
- Letbetonelementer
- Slidlagsbeton

PRODUKTBLAD



- Puds
- Murværk

Forbrug

- 150 til 250 ml/m²

Opbevaringstid

- Frostfrit og tørt, kan da opbevares 12 måneder i uåbnet emballage

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at ovennævnte informationer er korrekte. Eksempler på oplysninger og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, anvendelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

- 5 liters dunk

Varenr.

- 2059304

DB-nr.

- 5726774

Forberedelse

Underlaget skal være fast, bæredygtigt, formstabilt, tørt til let fugtigt og frit for støv og fedt samt vedhæftshindrende dele (f.eks. løse dele, forskallingsolie, slamlag og udblomstringer). Kalkmaling og afsmittende lag skal fjernes og støvsuges. Limfarve og svage malinger skal fjernes og være godt tørre før påføring.

Blanding

weber.prim 801 leveres brugsklar.

Påføring

weber.prim 801 kan fortyndes med vand i forholdet 1:1. Ved stærkt sugende underlag er 2 påføringer nødvendigt. Påføring udføres jævnt og mættende med pensel, kost, rulle eller sprøjte. Udendørs anvendelse må ikke ske ved regn eller ved udsigt til regn. weber.prim 801 tørrer under varme og tørre betingelser i løbet af 1 til 3 timer. Under fugtige betingelser er tørretiden tilsvarende længere.

weber.prim 801 formindsker sugeevnen i underlag. Efter gennemtørring udføres tætning eller klæbning.

Bemærkninger

I køle- og fryserum skal der sørges for tilstrækkelig tørre- og udluftningstid for at undgå påvirkning af levnedsmidler.