

weber Tør Pudsemørtel

Weber tør pudsemørtel er en fabriksfremstillet tørmørtel og kan anvendes både ude og inde.

Anvendelse

Weber tør pudsemørtel er en tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug, som primært anvendes til:

- Pudseopgaver
- Fugning af murværk
- Udkast



Anvendelsesbegrænsninger

Færdigblandet mørtel skal anvendes inden for 60 min. Frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer må ikke tilsættes. Når mørtlen er færdigblandet, må der ikke senere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand. Temperaturen under udførelsen bør være over 5 °C, også i underlaget. Lagtykkelser over 8 mm pr. arbejdsgang medfører risiko for dårlig vedhæftning samt svind- og skridrevner.

Forberedelse

Stærkt sugende underlag skal forvandes grundigt – helst dagen forinden.

Blanding

Mørtlen blandes i tvangsblender. Tilsæt vand til ønsket pudsekonsistens – normalt svarende til ca. 14 vægt-%. Bland i mindst 10 minutter, indtil blandingen er homogen. Der bør ikke blandes mere mørtel end der kan bruges inden for ca. 60 min. Mørtlen kan genoprøres – men uden tilsætning af yderligere vand.

Udførelse

Pudsearbejdet foregår traditionelt ved at kaste mørtlen på med murerske eller ved at trække den på underlaget med stålbræt. Afret i stok og lod med kardæsk, retholt og loddestok. Riv pudsen sammen med pudsebræt, lunkepudser eller rivebræt.

Afdæk murværket effektivt mod nedbør og frost. Det skal ske senest ved arbejdets ophør, mens mørtlen afbinder og begynder hærdning. I tørre perioder (varme, blæst) skal pudslaget beskyttes mod for hurtig udtørring og eventuelt eftervandes.

Produktoversigt

- Kornkurve: 0 – 2 mm
- Forbrug (ekskl. spild): Typisk ca. 2 kg/m² pr. mm lagtykkelse
- Emballage: 15 kg plastsæk
- Vandtilsætning: 13,5-15 % (svarer til 2 – 2,25 liter pr. 15 kg tørmørtel)
- Opbevaring: Tørt og uåbnet. Tåler frost.
- Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato