

weber FM2½® Funktionsmørtel Hvid

weber FM2½® Funktionsmørtel Hvid anvendes som mure- og fugemørtel til opmuring af teglsten og kalksandsten. Kan anvendes til pudseopgaver på underlag af beton og teglsten.

Fordele:

- Mørtel med gode bearbejdningsegenskaber
- God frostbestandighed
- Tilsæt kun vand

Produktbeskrivelse:

weber FM2½® Funktionsmørtel Hvid er en fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder hydratkalk, portlandcement, 0-4 mm ovntørret bakkesand og luft- og konsistensgivende additiv. Produktet er fremstillet på basis af chromatneutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til oplysning under afsnittet Opbevaring.

Produktegenskaber:

Deklarerede egenskaber for murværk af tegl

Mørteltype: Funktionsmørtel 2,5 MPa Hvid

Trykstyrke fm: 2,5 MPa (50 %-fraktil)

Vedhæftningsstyrke fm,xkl: 0,1 MPa (5 %-fraktil) for mursten med minutsugning mellem 1 og 3 kg/m²

Styrker

Mørtlens deklarerede vedhæftningsstyrke fm,xkl og teglstenens deklarerede trykstyrke fb er grundlaget for fastsættelse af murværkets basisbøjningstrækstyrke f_{xkl} og f_{xk2} iht. DS/INF 167:2021 og DS/EN 1996-1-1 DK NA.

Supplerende oplysninger

Vandtilsætning: Ca. 16 %

Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 60 minutter

Produktoversigt:

Receptnr.:

- xxx1027

UFI

- 9P80-H0Y9-4000-NK7P

PR-nr.

- 4405954

Opbevaring:

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato

Opbevaring: Tørt og uåbnet; tåler frost

Blanding:

Funktionsmørtlen blandes enten i tvangsblender eller horisontalblender. Tilsæt rent vand til ønsket murekonsistens; normalt svarende til ca. 16 vægt-%. Ved brug af tvangsblender er blandetiden 5-8 minutter. I horisontalblender afhænger blandetiden af blanderens kapacitet. Vandtilsætningen tilpasses - efter en indledende justering - automatisk, så mørtlens er klar til brug, når den forlader mundstykket. Bland ikke mere mørtel, end der kan anvendes inden for ca. 60 minutter. Produktet kan genoprøres dog uden tilsætning af yderligere vand. Som vinterforanstaltning kan benyttes op til 40 °C varmt blandevand.

Udførelse:

Forarbejde

Benyt traditionelt murerværktøj. Sørg for at byggestenene er rene og tørre.

Opmuring

Mur med fyldte fuger og alligevel så rent at afrensning kan undgås. Tryk fugerne mens mørtlen stadigvæk er plastisk. Se „De 10 bud“ på www.saint-gobain.dk. Til rengøring af murværket efter opmuring/fugning anbefales anvendt en skuresvamp f.eks. Rubi eller Svalk -alternativt benyttes weber Multi Clean. Brug ikke vand på skuresvampen. Murværket kan alternativt udkradses til 13 mm dybde og efterfølgende fuges.

Pudsning

Anvendt som pudsemørtel forudsættes traditionelt udkast; dog anbefales weber multi 280 som vedhæftningsforbedring på glat beton.

Efterbehandling

Senest ved arbejdets ophør skal der – under mørtlens afbinding og start af hærdning – afdækkes effektivt mod nedbør og frost og for hurtig udtørring. Se Murerhåndbogen (MURO), SBI-anvisning 64 og diverse pjecer fra Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg (Teknologisk Institut).

Anvendelsesbegrænsninger:

Færdigblandet mørtel skal anvendes inden for 60 minutter. Tilsætningsstoffer eller frysepunktssænkende midler må ikke tilsættes. Ved temperaturer under 5 °C anvendes der i stedet varmt vand. Hvis blandetiden (på maks. 8 minutter) overskrides, kan det indvirke uheldigt på mørtlens brugs- og styrkeegenskaber. Når mørtlen er færdigblandet, må der ikke senere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand. Hvis det under opmuring konstateres, at der er for lidt tid til at korrigere og lodde murværket, eller hvis der på dage med ekstraordinær udtørring konstateres fuger, der smuldrer i overfladen, er dette som regel forbundet med, at teglstenene har en høj vandoptagelse. I disse situationer anbefaler Weber, at der skiftes til FM 5° HM.

EHS:

Saint-Gobain Weber er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001:2015 og DS/EN ISO 9001:2015 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.