

weber screed finish



- Vandbaseret
- Klar-Til-Brug
- Reducerer risikoen for revner
- Membranhæder til Cemfloor

OM PRODUKTET

weber screed finish er en vandbaseret membranhæder, klar-til-brug og specielt udviklet til at forbedre hærdningsprocessen i weber cemfloor.

ANVENDELSESOMRÅDE

Anvendes sammen med weber Cemfloor. weber screed finish danner en beskyttende film på afretningslaget og forsinker hærdningsprocessen på gulvet.

weber screed finish giver en bedre og mere jævn hydratisering, reducerer risikoen for revner og delaminering af overfladen og reducerer også støvdannelse på overfladen.

Efter hærdning forbedres gulvets slidflade også.

NYTTIG VIDEN

weber screed finish indeholder et midlertidigt hvidt sporstof, som gør det muligt at identificere, hvor overfladen er blevet behandlet. Den hvide farve forsvinder stort set, når produktet tørrer.

weber screed finish kræver ikke fjernelse (f.eks. slibning), hvis vedhæftningsprøverne viser tilfredsstillende resultater (se fabrikanten af gulvbelægningens anbefalinger).

Med sin vandbaserede teknologi er weber screed finish bruger- og miljøvenlig.

FORBEHANDLING

Omrøres eller rystes grundigt inden anvendelse.

Tåler ikke frost.

Undgå langvarig påvirkning af høje temperaturer.

PRODUKTSPECIFIKATION

Materialforbrug	Påføres med sprøjte Dosering: 100 - 150 ml / m ² 1L = ~ 7 - 10 m ²
Densitet	1 liter = 1 kg.
Viskositet	Som vand
pH værdi	Ca. 9
Farve	Hvidlig
Opbevaring	Minimum 12 måneder (forseglet i originalemballage) Beskyttes mod frost! Lagres i tørre og frostfri rum. Ideel lagringstemperatur er mellem 10°C og 20°C.
Emballage	20 kg. dunk
PR-nummer	Se sikkerhedsdatabladet

PÅFØRING

weber screed finish er klar-til-brug. Sprøjtes på gulvet samtidig med at weber cemfloor udlægges og er juttet. Sprøjt overfladen dækkende.

Påføres med sprøjte

Dosering: 100 - 150 ml / m² 1L = ~ 7 - 10 m². Vi anbefaler en sprøjte med en flad dyse og et med et minimumstryk på 3 bar, en rygmonteret sprøjte med batteri gør håndteringen lettere. Det anbefales at sprøjte overfladen på 2 gange på tværs for at undgå manglende områder

BEMÆRK

Skyl og vask sprøjteudstyret med vand, inden produktet tørrer op.

EFTERBEHANDLING

Den færdige overflade skal beskyttes mod udtørring med weber screed finish så snart som muligt.

EHS

Læs hele sikkerhedsdatabladet før brug på vores hjemmeside

FORBEHOLD

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.