

Weber Lerpuds Fin



- Lavt CO2-aftryk sammenlignet med cement- og kalkbaseret puds
- Brandsikkert
- Unikke fugtregulerende egenskaber
- Kun naturlige råvarer

OM PRODUKTET

Weber Lerpuds Fin er en fabriksfremstillet tørtørrel, der er baseret på ler - verdens ældste byggemateriale - og naturligt sand. Skal kun blandes med vand før brug.

ANVENDELSESOMRÅDE

Weber Lerpuds Fin anvendes indendørs, som fin- eller tyndpuds på mineralske underlag, eller som afsluttende finpuds på vægge oprettet i Weber Lerpuds Grov.

UNDERLAG

Weber Lerpuds Fin kan anvendes indendørs på alle typer af underlag, fx teglsten, beton, gips og træ.

BEGRÆNSNINGER

- Må kun anvendes indendørs

GODT AT VIDE

Weber Lerpuds løsning hjælper at holde luftfugtigheden i bygninger stabil, da fugt let absorberes i pudslaget. Denne egenskab går tabt ved påføring af tætte slutbehandlinger.

FORBEREDELSE

Weber Lerpuds Fin påføres på fast, sundt og svagtsugende underlag, eller på Weber Lerpuds Grov, når denne er tørret helt.

PRODUKTSPECIFIKATION

Materialeforbrug	ca. 2 kg / m ² / mm lagtykkelse
Anbefalet lagtykkelse	min. 2-3 mm
Vandtilsætning	ca. 4,0 L / 20 kg
Udbytte	ca. 11 L / 20 kg
Anvendelsestid	Kan anvendes til den er tør, kan også tilsættes mere vand undervejs
Tørretid	ca 15-60 minutter
Bindemiddel	Ler
Tilslag	Natursand 0-1 mm
Opbevaring/holdbarhed	Ubegrænset i tørre omgivelser
Emballage	20 kg sæk

BLANDING

Blandes med ca. 4 liter rent vand pr. 20 kg sæk. Kan blandes i tvangsblender i 7-10 minutter: Med røreværk eller piskeris påsat kraftig boremaskine i 3-4 minutter. Der blandes indtil mørtlen er homogen og har rette konsistens

UDFØRELSE

Overflader forvandes med sprøjte eller kalkkost umiddelbart inden pudsarbejdet udføres.

Weber Lerpuds Fin trækkes på underlaget i 2-3 mm lagtykkelse til en jævn og lige overflade.

Efter påføring behandles overfladen med f.eks. filtsebræt til den ønskede tekstur og udseende. Overfladen kan enten behandles med det samme eller efterfugtes og filtses på et senere tidspunkt. Opstår fine revner, opfugtes overfladen, og filtses igen efterfølgende. Overfladen kan bearbejdes indtil den er malet.

Lerpuds Fin anvendes som sidste lag i Webers lerpuds sortiment. Den kan anvendes som færdig overflade, eller overfladebehandles med Weber Silikatmaling

SLUTBEHANDLING

Ønskes en anden farve, kan overfladen påføres Weber Silikatmaling

BEMÆRK

Mørtlen hælder ikke, men tørrer, hvilket betyder, at ubrugt mørtel kan genbruges på et senere tidspunkt. Pudsede overflader kan bearbejdes til den ønskede struktur direkte eller opfugtes på ny og bearbejdes på et senere tidspunkt.

EHS

Anvend altid personlige værnemidler, og følg gældende sikkerhedsforeskrifter.

Tøm altid sækkene helt. Bortskaf emballage og overskydende materiale i henhold til gældende regler, på genbrugsstationen.

FORBEHOLD

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte.

Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.